

## Pianka KO

Impregnowana pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości.  
Tworzywo samogasnące zgodne z normą UL94 V-0.

Gęstość	85 – 100 kg/m <sup>3</sup>	PN-EN ISO 845
Sztywność	120-180 N	ISO 2439
Palność	Trudnopalna, samogasnąca. Brak zapłonu przy 380 °C	BS EN ISO 4589-3
Wytrzymałość na rozciąganie	>70 Kpa	
Wydłużenie przy zerwaniu	>90%	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0.048-0.051 (W/mK)	
Odporność na korozję	6000 ft/min	
Temperatura pracy	Od -40°C do ~+110 °C	

### Flat Absorption Coefficients: BS EN 20354 (Reverberation Room)

