




Zdjęcie produktu			
Nazwa	LG B 2mm		
Surowiec	Mieszanka polimerów gumowych z wypełniaczami		
Samoprzylepna	Nie		
Wymiary	Długość	Szerokość	Grubość
	1200 mm	1000 mm	2 mm
Gęstość	1750 kg/m <sup>3</sup>		
Akredytowane laboratorium:	Applus		
Izolacyjność akustyczna Rw dla LG B 3,5 kg/m <sup>2</sup>	125 Hz: 5,2 dB		
	250 Hz: 12,5 dB		
	500 Hz: 19,5 dB		
	1000 Hz: 24,2 dB		
	2000 Hz: 29,4 dB		
	4000 Hz: 35 dB		
	Rw = 23 dB		
Norma:	UNE-EN ISO 140-3		
Izolacyjność akustyczna Rw:	23 dB ISO 140-3		
Producent	Bitmat		
Palność tworzyw sztucznych UL94	94 V-2	UL94: 2017 Paragraf 8	
Bezpośredni płomień na materiał	<b>Bs1d2</b>	UNE-EN 13501 1:2007+A1:2010	
Pomiędzy dwoma płytami G-K	<b>Bs1d0</b>	UNE-EN 13501 1:2007+A1:2010	
Federalne normy bezpieczeństwa pojazdów silnikowych	<b>FMVSS 302</b>	<100 mm/min	
Odporność na temperatury	-30°C / +80°C		
Twardość:	85 °Shore A ISO 868		
Test zamglenia:	85% DIN 75201 A		
Równowartość grubości warstwy powietrza Sd (m):	89		
Współczynnik oporu do rozpraszanie oparów wody (u):	50361		
Wydłużenie procentowe po zerwaniu:	100% ISO 37		
Wytrzymałość na rozciąganie:	>1 N/mm <sup>2</sup>		
Zmiana obojętności:	do 5%		
Odporność na temperaturę -25°C:	Brak pęknięć		